



Flink⁵⁰⁰⁰

**Esmalte Premium.
ideal para usos
industriales**

**MÁXIMA PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA**

RTES02



Recubre • Revive • Reinventa



Esmalte modificado anticorrosivo libre de plomo, de acabado brillante y secado rápido. Ideal para superficies que se requieren utilizar de inmediato con alto rendimiento, máximo poder cubriente, resistencia a la intemperie y protección contra la corrosión, dejando un acabado con buena adherencia y nivelación.



Ficha Técnica • Arquitectónica



Excelente poder cubriente



Excelente brillo



Máxima durabilidad



Excelente desempeño



Rendimiento 8-10 m²/L



USOS RECOMENDADOS



Interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, ya sean nuevas o por repintar.



CARACTERÍSTICAS

TIPO: Alquidálico-Acrílico Modificado.

ACABADO: Brillante

COLORES: Todos los disponibles en la carta de color.



PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

43% a 64%

VISCOSIDAD

400 a 2000 cps @ 25°C

V.O.C.

Menor a 50g/l

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

38% a 50%

DENSIDAD (g/ml)

0.950 - 1.200 a 25°C

BRILLO

80 a 95 Unidades de Brillo a 60° En función del sustrato usado.



DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y cualquier otro contaminante que evite su adherencia. Las pinturas viejas o en mal estado deberán retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre o espátula.

Superficies nuevas y/o porosas:

Se recomienda aplicar una Capa Base para lograr mayor rendimiento y aumentar la duración del acabado.

Superficies lisas:

Para mejor adhesión, asentar la superficie con lija del 220, limpiar la superficie.

Superficies previamente pintadas:

Hacer prueba de compatibilidad.

Sustratos de cemento y yeso: Dejar curar la superficie y asegurarse que el muro a recubrir no presente problemas de salitre y humedad.

Indicaciones sobre mezclado

No mezcle este producto con pinturas de otra marca. Para mejores resultados en la aplicación, mezcle bien la pintura antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. Cuando se use más de un envase del mismo color mézclelos entre sí antes de usarlos para uniformar el color.

Reductor

Thinner Voller

Capa base

Superficies ferrosas utilizar primario anticorrosivo. Muro de concreto y yeso utilizar sellador para muro base agua. Madera utilizar primario base solvente. En caso de lámina galvanizada utilizar un wash primer.

Dilución

Se recomienda aplicar el producto a la viscosidad que presenta en el envase.

Método de aplicación

Con Brocha: Pinte con brocha, del área húmeda hacia las áreas secas, posteriormente moje con pintura una tercera parte de las cerdas, evitando así que el producto escurra.

Realice movimientos uniformes de manera vertical, iniciando por la parte superior de la superficie a pintar.

Con pistola de aspersión de baja presión (convencional o gravedad): Diluya la pintura del 10-15 % máximo con Thinner Voller. Aplique a una distancia de 15-20cm separado de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

Para grandes áreas siga las recomendaciones de tipo de boquilla y filtro del fabricante del equipo.

Si la aplicación es por medio de rodillo, se recomienda el uso directo sin necesidad de dilución.

Precauciones al aplicar

Aplique solamente si la temperatura del ambiente, superficie a pintar y producto, se encuentra entre los 10°C y 33°C. Evite aplicar el producto cuando la humedad relativa sea muy alta (80%). de tal forma que no permita que seque. No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

Aplicación

Aplique la primera capa y deje secar dos horas antes de aplicar la segunda en caso de que así lo requiera.

Tiempo de secado

Al tacto. 20 - 30 minutos, a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato.

Tiempo de curado

Curado total 7 días

Espesor recomendado de película húmeda por capa: 3-4mils

Espesor recomendado de película seca por capa: 1.5-2mils

Rendimiento teórico

25—26m²/Lt a 1 milésima de plg de espesor. El cálculo de rendimiento no incluye pérdidas por variaciones de: espesor, mezclado, aplicación e irregularidades de la superficie. De acuerdo a lo anterior, el valor se puede modificar en un 25% o más.

Limpieza del equipo

Lave el equipo (brocha, rodillo) y herramientas de aplicación (espátula, charola) en un recipiente con Thinner Voller, inmediatamente después de usarlos.

En Relación al medio ambiente

Producto fabricado con materias primas libres de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013 y 16CFR-1303 de Estados Unidos de Norte América.



MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenamiento

El envase debe mantenerse en lugares frescos y secos, a la sombra; se recomienda temperaturas entre 5°C y 35°C. Posterior a su uso, mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Inflamabilidad

27 °C

Cuidados especiales

Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Evite el contacto directo; contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.

Seguridad durante el manejo

Producto no inflamable. Evite el contacto directo.

Precauciones

En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.



LIMITACIONES

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se debe pisar.

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna condición extrema.

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o mojados.



PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Cubetas: 19 L Tambor: 200 L



IMPORTANTE

Advertencia legal y limitación de responsabilidades

Ninguna información, datos o diseños contenidos en éste documento podrán ser alterados. Los datos de ésta ficha técnica representan valores típicos de las características del producto.

Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Ficha Técnica de este producto.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basa tanto en pruebas de laboratorio como en la experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que el fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA SU USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán; la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a la Empresa Voller, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

☎ + (52 773) 7339730

✉ atencion.consumidor@voller.com.mx